

VERNICE ALLUMINIO BIT 50

Vernice alluminio bituminosa al solvente per membrane b.p.

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto bituminoso con alluminio a base solvente, usato come protettivo e decorativo per membrane b.p. nuove e vecchie. Ad essiccazione avvenuta, forma una pellicola che riflette i raggi solari apportando un contributo apprezzabile all'isolamento termico delle parti protette. Non cola alle alte temperature ed è sufficientemente plastico da seguire i movimenti e le dilatazioni delle membrane b.p. sottoposte alle più severe escursioni termiche.

2. SETTORE DI APPLICAZIONE

La Vernice Alluminio Bit 50 viene utilizzato come protettivo per guaine bitume-polimero, alle quali conferisce un aspetto argenteo brillante. E' particolarmente adatto anche a decorare manti bituminosi applicati a freddo.

3. COMPOSIZIONE CHIMICA

E' formulata con pasta di alluminio di particolare finezza, solventi, ragia minerale, bitumi, resine petroliche e cariche inerti.

4. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI		
Aspetto		Liquido
Colore		Argenteo
Stabilità nei vasi originali chiusi		24 mesi
Residuo secco a 130 °C	EN ISO 3251	52% - 58%
Viscosità DIN 53211 diametro ugello 4 a 20 °C		22" - 30"
Peso specifico a 20 °C	EN ISO 2811-1	1,07 kg/l ± 0,03
Punto d'infiammabilità a vaso chiuso		> 23° C
Tempo di essiccazione in profondità		4 ore
Tempi di essiccazione a 20° C fuori polvere		30' - 60'
Tempi di essiccazione a 20° C al tatto		100' - 140'



1962-2012

F.LLI **MAZZON**

Via Vicenza, 72
 36015 Schio (Vi) - Italy
 P.IVA e C.F. IT02419320243
 Ph +39.0445.678000 Fax 678001
 info@mazzon.eu www.mazzon.eu



5. USO DEL PRODOTTO

Il prodotto non teme il gelo; si sconsiglia di non esporre le confezioni a temperatura superiore ai 40° C. Prima dell'applicazione assicurarsi che le superfici bituminose siano prive di sporcizia. Si consiglia di applicare la vernice con tempo bello ed asciutto su superfici a regolare deflusso d'acqua. Sconsigliata è l'applicazione, nel periodo estivo, su superfici con temperature particolarmente elevate nelle ore più calde della giornata. La Vernice Alluminio Bit 50 si presenta nel barattolo soffice e ben sospesa. E' consigliato mescolare prima dell'uso per ottenere un prodotto omogeneo. Si applica come tale, a spruzzo mediante airless spray e anche a rullo, a pennello e a spazzolone.

Si consiglia di applicare sulle membrane b.p. nuove solo dopo un certo periodo dalla sua applicazione. Tempo di attesa dell'applicazione su superfici appena impermeabilizzate; 6 mesi su membrane o prodotti bituminosi applicati a caldo; 3 mesi su prodotti bituminosi applicati a freddo; 24 ore tra una mano e l'altra. Per l'ottimo mantenimento della verniciatura delle guaine, si consiglia l'applicazione della Vernice Alluminio Bit 50 circa ogni 5 anni. Per la pulizia dell'aerografo e pennelli si usi diluente per sintetici o anche nitro. Il consumo varia da 100 - 150 grammi al metro quadrato per mano a seconda delle caratteristiche della superficie. Consigliate sempre due mani.

6. NORME DI SICUREZZA

Vedasi scheda di sicurezza.

7. IMBALLI

Secchielli metallici da 5, 10 e 20 kg, fusti ferro da 180 kg, cisternette da 1.000 kg.

Stato di revisione scheda:

Codice scheda	Revisione	Data emissione o variazione	Sostituisce e annulla la precedente:	
			codice	data emissione
RZ84050	003	16.11.11	RZ84050	11.01.10

I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le migliori conoscenze della F.Lli Mazzon S.p.A. riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non c'è possibile assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.



1962-2012

F.LLI MAZZON

Via Vicenza, 72
36015 Schio (Vi) - Italy
P.IVA e C.F. IT02419320243
Ph +39.0445.678000 Fax 678001
info@mazzon.eu www.mazzon.eu

